

TVRDOVOSK PARKETOVÝ OLEJ 1030

Kód: OE23 - 15% lesk, OE94 - 5% lesk



Popis

Směs vzácných přírodních olejů a pryskyřic obohacená o přírodní mikronizované vosky s UV ochranou proti žloutnutí, která velmi účinně ochrání a obnoví dřevo při zachování jeho přirozené krásy. Je ideální pro přípravu všech druhů neošetřených dřevěných podlah, podlahových palubek, dubových a smrkových prken, korkových podlah, OSB desek a dalších. Stejně tak se může použít pro nátěry dřevěného masivního nábytku a dalších dřevěných prvků v interiéru. Povrch dřeva opatřený tímto tvrdým voskovým olejem není náchylný k zašpinění, odpuzuje vodu, je odolný proti oděru a je příjemný na dotyk. Jeho použitím dosáhneme rovnoměrnějšího barevného ztvárnění. Aplikuje se bez základního nátěru i mezi-broušení, neodprýskává a nepraská. Je také vhodný pro dětské hračky dle EN71-3. Zaschlý nátěr je nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny a nezávadný k životnímu prostředí. Podporuje zdravé bydlení. Odstíny: bezbarvý, nebo tónovaný dle vzorkovnice olejů a vosků.

Upozornění:

některé exotické nebo vysoce probarvené dřeviny mohou bránit nebo výrazně zpomalit schnutí TVRDOVOSK PARKETOVÝ OLEJ 1030. V těchto případech je vhodné lehce aplikovat první vrstvu TVRDOVOSK PARKETOVÝ OLEJ 1030, pro usnadnění procesu sušení odvětrávat prostory. Určený pro použití pouze v interiéru!

Příprava

Povrch dřeva musí být čistý a suchý (max. 10 % hm. vlhkost dřeva). Olej se neředí a před použitím nutno promíchat.

Aplikace

Štětcem, kartáčem k natírání podlah 150 nebo 250 mm nebo válečkem z mikrovláken se tence nanese ve směru vláken dřeva a důkladně rozetře. Nechá se zaschnout po dobu 6-8 hodin a provede se druhý nátěr. Při renovaci plochy již upravené olejem stačí obvykle jeden nátěr na očištěný povrch.

Technické parametry

- Hustota:	0,86 g/cm ³
- Sušina:	45 +-2 %
- Zápach:	slabý dle rostlinných olejů, po uschnutí bez zápachu
- Ředění:	neředěný, případně lze ředit pomocí Solvoil 04
- Klasifikace:	podle 2004/42/EU hodnota VOC (2010): prod.434 g/l
- Aplikace:	štětec, kartáč, váleček, hadřík
- Teplota při aplikaci:	+ 10 °C až + 28 °C
- Doba schnutí:	celkové schnutí 12-18 hod. při normálním klimatu (23 °C/50 % rel. vlhkost vzduchu). Při nízkých teplotách nebo vysoké vlhkosti se doba schnutí prodlužuje

- Vydátnost: 10 - 15 m² / l – vydátnost je různá podle typu ošetřovaného dřeva.
- Způsob dodávky: Kovové obaly 1 l; 5 l; 20 l

Obsažené látky

Na bázi přírodních olejů a vosků (bodlákový olej, sójový olej, slunečnicový olej, karnaubský vosk), parafínů, sušidel a přísad.

Skladování:

Skladujte na studeném a dobře větraném místě. Pokud olej nepoužíváte, skladujte dobře uzavřenou plechovku. Držte plechovky stranou od horka, plamenů, jisker a ostatních zdrojů zapálení. Nenechte olej zmrznout.

Upozornění:

Piliny, bavlněný klůček, papír a podobné produkty nasáknuté olejem a nechané v určitých podmínkách mohou být příčinou samovznícení. Proto v případě použití takovýchto materiálů zajistěte adekvátní větrání místnosti, aby bylo umožněno jejich rychlé uschnutí nebo je ponořte do vody až do jejich likvidace.

Naše Technické Listy jsou připravovány na základě průběžných provádění testů. Přesto, že jsou naše doporučení podávána v dobré víře – jsou bez záruky. Skutečnost, že jsou aplikace prováděny v různých podmínkách a námi nekontrolovanými postupy, může být výsledek aplikace odlišný od našich zkoušek. Proto před výrobou musí být provedena zkouška aplikace pro kontrolu očekávaného výsledku.